



RIS - 22 NLGI 2

GRASA MULTIPROPOSITO CON ADITIVOS DE EXTREMA PRESIÓN

VENTAJAS

- Gran resistencia de la película lubricante
- Buena resistencia al agua.
- Buena protección contra la corrosión.
- Buena estabilidad a la oxidación.
- Lubricación simplificada
- Economía.
- Baja tendencia de fugas.

Fabricada usando aceites básicos seleccionados, altamente refinados, de índice de viscosidad medio, un espesador de 12-hidroxiestearato de litio, un aditivo de extrema presión e inhibidores del óxido y de la corrosión.

RIS - 22 esta ampliamente aceptada por la industria para uso en sistemas de lubricación centralizada NLGI 00, 0 y 1 se recomienda para este servicio.

RIS - 22 puede satisfacer la mayoría de las aplicaciones de grasa industrial.

RIS - 22 Se recomienda tanto para cojinetes comunes como para antifricción, y particularmente para cojinetes sometidos a impacto por choque. Los grados NLGI 1 y 2 cumplen con la recomendación de Timken para este servicio.

RIS - 22 NLGI 000 es una grasa semifluida formulada para satisfacer los requerimientos de lubricación de maquinaria minera subterránea que tenga cajas de engranajes, cerradas, donde los depósitos y los sellos han perdido la capacidad de retener aceites convencionales para engranajes.

Los grados NLGI 1 y 2 están aprobados para la marca LF de certificación NLGI.

Todos los grados NLGI están autorizados por USDA como lubricantes H2 sin contacto con los alimentos.

REFINDRO DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

Calle Egipto #163, Col. Claveria, Azcapotzalco D.F.C.P. 02080

Tel.(55) 6840●1295 / (55) 6840●1297

ventas@refindro.com www.refindro.com

RIS - 22

Grado NLGI	000	00	0
Número CPS	254593	254597	254598
Número CPS	7683	7683	7683
Penetración, a 25°C (77°F)			
No trabajada	445	415	390
Trabajada	460	415	370
Punto de goteo, °C (°F)	160 (320)	160 (320)	171 (340)
Thickener, %	1,6	2,3	4,1
Tipo	Litio	Litio	Litio
Viscosidad, Cinemática*			
cSt a 40°C	349	112	112
cSt a 100°C	22,3	9,8	9,8
Viscosidad, Saybolt*			
SUS a 100°F	1880	595	595
SUS a 210°F	112	60	60
Índice de viscosidad*	76	49	49
Punto de inflamación, °C (°F)	224 (435)	204 (400)	204 (400)
Textura	Fibrosa	Mantecosa	Mantecosa
Color	Ámbar	Ámbar	Ámbar

Grado NLGI	1	2	3
Número CPS	254596	254595	254594
Número CPS	7683	7683	7683
Penetración, a 25°C (77°F)			
No trabajada	305	275	210
Trabajada	325	280	235
Punto de goteo, °C (°F)	186 (367)	188 (370)	193 (379)
Thickener, %	5,6	6,4	9,1
Tipo	Litio	Litio	Litio
Viscosidad, Cinemática*			
cSt a 40°C	195	195	195
cSt a 100°C	13,3	13,3	13,3
Viscosidad, Saybolt*			
SUS a 100°F	1051	1051	1051
SUS a 210°F	73	73	73
Índice de viscosidad*	40	40	40
Punto de inflamación, °C (°F)	249 (480)	249 (480)	249 (480)
Textura	Mantecosa	Mantecosa	Mantecosa
Color	Ámbar	Ámbar	Ámbar

REFINDRO DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

Calle Egipto #163, Col. Claveria, Azcapotzalco D.F.C.P. 02080

Tel.(55) 6840•1295 / (55) 6840•1297

ventas@refindro.com www.refindro.com